

# Greenboard ASLAN C 60

# Blackboard ASLAN C 61

## Die selbstklebenden Tafelfolien

Erhältlich in den Farben grün und schwarz sind die selbstklebende ASLAN Tafelfolien ideal für täglich wechselnde Beschriftungen, beispielsweise Tagesmenüs in Bars und Restaurants. Vom Büro bis zum Kinderzimmer machen sie jede glatte Oberfläche mit Kreide beschreibbar. Beschriftungen lassen sich einfach abwaschen.

ASLAN empfiehlt die Benutzung von handelsüblichen Kreiden. Nicht geeignet sind lösungsmittelhaltige Flüssigkreidestifte, denn sie können Geisterschriften hinterlassen.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:  
**+49 (0) 22 04. 7 08-80**

## Materialaufbau

<b>Folie:</b>	PVC	
<b>Foliendicke:</b>	~ 160 µm	
<b>Klebstoff:</b>	Polyacrylatklebstoff	Klebstoffmenge: ~ 25 g/m <sup>2</sup>
<b>Abdeckung:</b>	Silikonpapier	Flächengewicht: ~ 65 g/m <sup>2</sup>

## Eigenschaften

<b>Klebkraft (ASTMD-903):</b>	sofort: nach 1 Woche:	~ 6 N/25 mm ~ 10 N/25 mm
<b>Dimensionsstabilität:</b>	verklebt auf Acrylglas nach 2 Stunden bei 70 °C	geringfügiger Längsschrumpf
<b>Temperaturbereich:</b>	während des Verklebens: verklebt:	ab 15°C -30 °C bis +80 °C
<b>Brennbarkeit:</b>	Die Folie ist, auf Aluminium verklebt, selbstverlöschend.	
<b>Mindesthaltbarkeit:</b>	2 Jahre im Außenbereich, bei vertikaler Verklebung im mitteleuropäischen Normal Klima.	

### ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Postfach 5165 · 51486 Overath · Oberauel 2 · 51491 Overath  
**fon** +49 (0) 22 04. 7 08-80 · **fax** +49 (0) 22 04. 7 08-50 ·  
**e-mail** info@ASLAN-schwarz.com

[www.ASLAN-schwarz.com](http://www.ASLAN-schwarz.com)

**ASLAN** 

**KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN**

# Greenboard **ASLAN C 60**

# Blackboard **ASLAN C 61**

## Verarbeitung

---

<b>Bedruckbarkeit:</b>	Das Material kann mit PVC-Siebdruckfarben bedruckt werden. (Bei unzureichender Trocknung der Druckfarben wird die Folie durchweicht und der Klebstoff negativ beeinflusst.)
<b>Verklebung:</b>	Die Folie ist trocken oder feucht verklebbar. Eine evtl. Weißfärbung des Klebers bei Feuchtverklebung verliert sich je nach Witterung innerhalb weniger Tage.  Zur Feuchtverklebung empfehlen wir das Transferliquid ASLAN TL 10. Zum Verkleben von Schriften usw. empfehlen wir eines unserer ASLAN Application Tapes bzw. ASLAN TMO.
<b>Lagerfähigkeit:</b>	Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

---

### Stand: 07|2013

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten.  
Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

---

### **ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**

Postfach 5165 · 51486 Overath · Oberauel 2 · 51491 Overath  
**fon** +49 (0) 22 04. 7 08-80 · **fax** +49 (0) 22 04. 7 08-50 ·  
**e-mail** info@ASLAN-schwarz.com

**www.ASLAN-schwarz.com**



**KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN**