

PremiumMask HighTack **ASLAN 85 G**

Die hochflexible selbstklebende Schablonenfolie für Maler- und Lackierarbeiten mit besonders starker Klebkraft

Diese hochflexible Schablonenfolie mit starker Klebkraft eignet sich ideal für Maler- und Lackierarbeiten auf Planen und gewölbten Untergründen. Die Schablonenfolie ist ideal für die Beschriftung von LKW-Planen, Bannern oder Fahrzeugen.

Eine höhere Klebkraft gibt der Folie einen besonders sicheren Halt während des Lackierens.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:
+49 (0) 2204.708-80

Materialaufbau

Folie:	Weich-PVC	
Foliendicke:	~ 80 µm	
Klebstoff:	Polyacrylatklebstoff	Klebstoffmenge: ~ 20 g/m²
Abdeckung:	Silikonkarton	Flächengewicht: ~ 140 g/m²

Eigenschaften

Klebkraft (ASTMD-903):	sofort:	~ 2 N/25 mm
	nach 1 Woche:	~ 3,8 N/25 mm
Dimensionsstabilität:	verklebt auf Acrylglas nach 2 Stunden bei 70 °C	weder Längs-, noch Querschrumpf
Reißdehnung:	DIN 53 455	längs: ~ 150 % quer: ~ 170 %
Brennbarkeit:	Die Folie ist, auf Aluminium verklebt, selbstverlöschend.	
Temperaturbereich:	während des Verklebens:	ab 15°C
	verklebt:	-30 °C bis +80 °C

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

fon +49 (0) 2204.708 80 · **fax** +49 (0) 2204.708 50

e-mail info@ASLAN-Schwarz.com



www.ASLAN-Schwarz.com

ASLAN®

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN

PremiumMask HighTack **ASLAN 85 G**

Verarbeitung

Verklebung:

Die Folie ist trocken zu verkleben. Feuchtigkeit, lange Verklebezeit und erhöhte Temperaturen verstärken die Klebkraft.

Zum Verkleben von Schriften usw. empfehlen wir unser ASLAN Application Tapes LowTack Tape ASLAN TP 110 bzw. ASLAN TMO.

Lagerfähigkeit:

Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

Stand: 07|2013

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten.

Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Oberaue 2 · 51491 Overath · Germany

fon +49 (0) 22 04. 708 80 · fax +49 (0) 22 04. 708 50

e-mail info@ASLAN-Schwarz.com



www.ASLAN-Schwarz.com

ASLAN®

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN