

MountFilm Remove ASLAN DK 4

Doppelklebefolie einseitig wiederablösbar, andere Seite permanent

Diese beidseitig klebende und abgedeckte Folie zum wieder ablösbaren Aufziehen eignet sich besonders zum selbstklebenden Ausrüsten von Papieren, Plänen, Plakaten, Drucken und Geweben.

MountFilm Remove ASLAN DK 4 zeichnet sich durch zwei unterschiedlich stark klebende Seiten aus. Während die papierabgedeckte Seite einen permanenten Kleber mit verzögerter Anfangshaftung hat und somit eine Korrektur bei der Kaschierung ermöglicht, ist die orangefarbene Seite mit einem wiederablösbaren Kleber ausgerüstet, der ein problemloses Entfernen der Folie von allen glatten Oberflächen ermöglicht.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:
+49 (0) 2204.708-80

Materialaufbau

Folie:	Weich-PVC, transparent	
Foliendicke:	~ 70 µm	
Klebstoff:	Polyacrylatklebstoff	
Abdeckung:	Seite mit Papierabdeckung:	Klebstoffmenge: ~ 25 g/m ²
	Seite mit LDPE-Abdeckung:	Klebstoffmenge: ~ 25 g/m ²
Abdeckung:	Silikonpapier	Flächengewicht: ~ 67 g/m ²
	silikonisierte LDPE-Folie	Flächengewicht: ~ 63 g/m ²

Eigenschaften

Klebkraft (ASTMD-903):	Seite mit Papierabdeckung, permanent	
	sofort:	~ 4 N/25 mm
	nach 1 Woche:	~ 10 N/25 mm
	Seite mit LDPE-Abdeckung wieder ablösbar	
sofort:	~ 4 N/25 mm	
nach 1 Woche:	~ 8 N/25 mm	
Reißdehnung:	DIN 53 455	längs: ~ 150 % quer: ~ 130 %
Temperaturbereich:	während des Verklebens: verklebt:	ab 15°C -30 °C bis +80 °C

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Postfach 51 65 · 51486 Overath · Oberauel 2 · 51491 Overath

fon +49 (0) 22 04. 7 08-80 · **fax** +49 (0) 22 04. 7 08-50 ·

e-mail info@ASLAN-schwarz.com

www.ASLAN-schwarz.com



KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN

MountFilm Remove **ASLAN DK 4**

Verarbeitung

Verklebung:

Die Folie ist trocken zu verkleben.

Lagerfähigkeit:

Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

Stand: 09|2013

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten.

Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Postfach 5165 · 51486 Overath · Oberauel 2 · 51491 Overath

fon +49 (0) 22 04. 7 08-80 · **fax** +49 (0) 22 04. 7 08-50 ·

e-mail info@ASLAN-schwarz.com

www.ASLAN-schwarz.com

ASLAN 

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN