

# ASLAN EL 300



## Die Glasdekorfolie mit Sandstrahleffekt zur Trockenverklebung

Diese farblose Selbstklebefolie im eleganten Sandstrahl-Look bietet mit ihrer seidenmatten Oberfläche vielfältigste Gestaltungsmöglichkeiten auf Glas. Eine Metallpigmentierung verleiht dieser Glasdekorfolie ihren einzigartig edlen Effekt. Ihr reduzierter Oberflächenglanz vermeidet unerwünschte Spiegelungen, während eine gleichmäßige, schlierenfreie Durchfärbung sowohl im reflektierenden Licht als auch bei Durchleuchtung die hochwertige Qualität des Materials beweist.

ASLAN EL 300 ist ideal zur computergesteuerten Herstellung von Schriftzügen, Logos usw.

Die ASLAN Dryapply-Technologie wurde speziell zur Trockenverklebung großflächiger Applizierungen konzipiert und garantiert auch für ungeübte Anwender eine einfache Verarbeitung, da sich z. B. Blasen mühelos herausstreichen lassen. Eine mit feinsten Kanälen durchzogene Struktur macht die trockene Verklebung der ASLAN EL 300 einfach, sauber, schnell und damit effizient. Ein weiterer Vorteil der Dryapply-Technologie ist, dass sie während der Verklebung leicht und ohne Weissbruch korrigiert werden kann.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung: **+49 (0) 22 04. 7 08-80**

### MATERIALAUFBAU

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| <b>Folie:</b>       | PVC (polymer weichgemacht)  |  |
| <b>Foliendicke:</b> | ~ 80 µm   |  |
| <b>Klebstoff:</b>   | Polyacrylatklebstoff, Klebstoffmenge:                                 | Artikel-Nr. 14300L ~ 35 g/m <sup>2</sup><br>Artikel-Nr. 14301L ~ 25 g/m <sup>22</sup>  |
| <b>Abdeckung:</b>   | beidseitig PE-beschichteter Silikonkarton, geprägt<br>Flächengewicht: | Artikel-Nr. 14300L ~ 166 g/m <sup>2</sup><br>Artikel-Nr. 14301L ~ 135 g/m <sup>2</sup> |

### EIGENSCHAFTEN

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| <b>Klebkraft (ASTMD-903):</b> | Artikel-Nr. 14300L<br>Artikel-Nr. 14301L                            | sofort: ~ 2,5 N/25 mm<br>Nach 1 Woche: ~ 10 N/25 mm<br>sofort: ~ 1,5 N/25 mm<br>nach 1 Woche: ~ 12,5 N/25 mm |
| <b>Dimensionsstabilität:</b>  | verklebt auf Aluminium<br>nach 48 Stunden bei 70 °C<br>(25 x 25 cm) | max. -0,45 %   |

